



PARQUET 0160 GREEN LINE ADESIVO BICOMPONENTE PER PAVIMENTI IN LEGNO ESENTE DA SOLVENTE	PARQUET 0160 GREEN LINE ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ БЕЗ РАСТВОРИТЕЛЕЙ
Adesivo epossipoliuretano bicomponente esente da acqua, per l'incollaggio di pavimenti in legno, su massetti cementizi o su pavimentazioni preesistenti non assorbenti (marmo, piastrelle, palladiana, supporti legnosi).	Двухкомпонентный эпоксиполиуретановый безводный клей для наклеивания деревянных полов на цементную стяжку или на уже существующие не абсорбирующие половые покрытия (мрамор, плитка, мозаичные полы, деревянные основы)
MODO D'USO: PREPARAZIONE DEL SUPPORTO	СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Verificare sempre l'umidità del sottofondo e del legno con appositi strumenti (<2%). La misurazione di umidità del sottofondo va fatta in profondità (ca. 2-3 cm) con igrometro a fiale di carburo in modo da escludere la possibile presenza di sostanze fortemente igroscopiche (quali pomice, vermiculite), le quali possono cedere umidità in esse contenuta con conseguente rigonfiamento del pavimento. Non posare su massetti non protetti da possibili rimonte di umidità (interporre sempre una adeguata guaina di tenuta al vapore). I sottofondi cementizi magri o spolveranti dovranno essere consolidati con i nostri PRIMER (PU, POLY ECO, PS39, 3W, 050/ED), i quali favoriscono una adeguata adesione del collante (vedi scheda tecnica). Non posare in locali che non siano muniti di serramenti o chiusure. Non posare se le pareti e i soffitti del locale non sono ben asciutti.	Необходимо всегда проверять влажность основания и древесины с помощью специальных инструментов (<2%). Измерение содержания влаги в основании производится гигрометром путем введения на глубину (ок. 2-3 см) ампулы с карбидом, чтобы исключить наличие гигроскопических примесей (пемза, вермикулит), которые могут выделять влагу с последующим вздутием пола. Не использовать на стяжках, не защищенных от возможного проникновения влаги (всегда вставлять соответствующую паронепроницаемую прокладку). Недостаточно прочные или пыльные цементные основания необходимо укрепить нашими PRIMER (PU, POLY ECO, PS39, 3W, 050/ED), которые способствуют хорошей сцепляемости клея (см. техническое описание). Не использовать в помещениях, не снабженных замками или запорами. Не использовать в помещениях с недостаточно



	просушенными стенами и потолками.
APPLICAZIONE	ПРИМЕНЕНИЕ
<p>Versare il componente PARQUET 0160 ECO GREEN LINE (B) nel contenitore del componente PARQUET 0160 ECO GREEN LINE (A) miscelandolo accuratamente, con agitatore elettrico, fino ad ottenere una pasta omogenea ed uniforme. La pasta così ottenuta va stesa con apposita spatola a dentatura larga n°6 su sottofondo che dovrà essere compatto, asciutto, pulito, esente da parti distaccanti come residui di pitture murali, polveri, cere o simili. Il prodotto non va diluito. Prima dell'incollaggio verificare sempre l'umidità del massetto che dovrà essere <2% (<0.5% anidrite). Temperatura ambiente da 15 a 25°C, umidità relativa non superiore al 75%. Usare sempre adeguati sistemi di protezione individuali. Consultare sempre la scheda tecnica e di sicurezza del prodotto.</p>	<p>Добавить компонент PARQUET 0160 ECO GREEN LINE (Б) в емкость с компонентом PARQUET 0160 ECO GREEN LINE (А), тщательно перемешать электромиксером до получения однородной пасты. Паста наносится шпателем с широкими зубцами № 6 на основание, которое должно быть плотным, сухим, чистым, не допускается наличие остатков краски, пыли, воска и т. д. Использование растворителей не предусмотрено. Перед склеиванием всегда проверять влажность стяжки, которая должна быть <2% (<0.5% ангидрит). Температура окружающей среды должна быть от 15 до 25°C, относительная влажность не должна превышать 75%. Всегда использовать соответствующие средства индивидуальной защиты. Всегда следовать указаниям в техническом описании и технике безопасности.</p>
Adesivo adatto per l'incollaggio di parquet su sottofondi riscaldati.	Клей предназначен для склеивания паркета на подогреваемой основе.
CARATTERISTICHE SPECIFICHE:	СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Aspetto: Pastoso	Внешний вид: пастообразный
Viscosità (20°C; Brookfield): 90000 – 110000	Вязкость (20°C; по Брукфильду): 90000 – 110000
Resa (g/m ²): 1000 – 1200	Расход (г/м ²): 1000 — 1200
Tempo di lavorabilità (minuti): 120 circa	Время работоспособности (минуты): ок.120
Temperatura d'uso (°C): +15 - +25	Температура применения (°C): +15 - +25



Pedonabilità (giorni): 1 – 2 (in base alla temperatura ambiente)	Пригодность для эксплуатации/хождения (дни): 1 – 2 (в зависимости от температуры окружающей среды)
Levigatura (giorni): 3 – 7 (in base alla temperatura ambiente)	Полирование (дни): 3 – 7 (в зависимости от температуры окружающей среды)
Applicazione/Attrezzi: spatola a denti larghi n°5	Нанесение /инструменты: шпатель с широкими зубцами № 5
Pulizia attrezzi: SE, a prodotto ancora fresco	Чистка инструмента: SE, если продукт еще свежий
Rimozione del prodotto: PULITORE PR, a prodotto ancora fresco	Удаление продукта: PULITORE PR, если продукт еще свежий
Magazzinaggio (mesi): 12 temperatura compresa fra +5°C e +25°C	Хранение (месяцы): 12 при температуре между +5°C и +25°C
Informazioni sullo smaltimento	Информация об утилизации
Smaltire in conformità alle vigenti disposizioni locali e nazionali	Утилизация должна производиться в соответствии с действующими локальными и национальными нормативами
Confezioni	Упаковка
Unità complessive da 10 kg (comp. A 9 kg + comp. B 1kg)	Расфасовка по 10 кг (компонент А 9 кг + компонент Б 1 кг)
Limitazioni d'uso:	Ограничения по использованию:
Non applicare in ambienti umidi. Ambientare il prodotto a 20°C prima dell'applicazione. Usare sempre adeguati sistemi di protezione individuali.	Не использовать в сырых помещениях. Перед использованием дать нагреться продукту до 20°C. Всегда использовать соответствующие средства индивидуальной



ADESIVI RESINE
VERNICI

	защиты.
RECOLL INTERNATIONAL s.r.l. garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio delle proprie esperienze e conoscenze tecnico-scientifiche; tuttavia non si può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori del suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al caso specifico. La presente revisione annulla e sostituisce ogni revisione precedente.	RECOLL INTERNATIONAL s.r.l. гарантирует, что информация, представленная в данном техническом описании, является результатом богатого опыта и соответствует последним достижениям науки и техники; но все же не несет ответственности за возможные последствия применения продукта, т.к. условия применения находятся вне его контроля. Рекомендуется всегда проверять пригодность продукта в каждом отдельном случае. Настоящее техническое описание аннулирует и замещает каждое предыдущее.

RECOLL INTERNATIONAL s.r.l.

Via Edison 23/21 Z.I. Anconetta 36063 Marostica (Vi) Italy

Tel. 0424 471189 - Fax 0424 471196 - www.recoll.it - E-mail: recoll@recoll.it

PIVA 03412200242